

**Dane techniczne**

Zmiana daty:20.08.2020 - Strona1/1

# Aluminium-Spray A-400, najwyższy połysk

**Najwyższy połysk**

WEICON Aluminium Spray A-400 jest powłoką o bardzo wysokim połysku, odporną na wiele chemikaliów jak również czynniki atmosferyczne. Zawiera pigmenty aluminium o czystości na poziomie 99,5%. WEICON Aluminium Spray

A-400 zapewnia wysoką ochronę antykorozyjną na wszystkich powierzchniach metalowych. Najczęstsze zakresy stosowania to technika klimatyzacyjna i wentylacyjna, urządzenia spalające, rurociągi i kadłuby maszyn, układy

wydechowowe, części karoseryjne ze szkła fibrowego, w modelarstwie, rękodziele i przy wyrobie zabawek.

**Dane techniczne**

Barwa	aluminium, jedwabisty połysk
Obszar zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz
Spoivo	Żywica węglowodorowa
Pigment	płatkowe, aluminium
Jednostka pigmentów	ok. 99,5%
Zawartość metalu w suchej powłoce	23 %
Gęstość	0,8 - 0,9 g/cm <sup>3</sup>
Zalecany podkład	Zinc Spray
Temperatura aplikacji	+5 do +35, optymalna +18 do +35°C °C
Wydajność przy natrysku krzyżowym 1,5 <sup>3</sup>	120 ml/m <sup>2</sup>
Wydajność przy natrysku krzyżowym 1,5 <sup>3</sup>	10 -15 µm
Suchy po	10 Min.
Utwardzony po	4 -6 h
Odporny na ścieranie tak/nie	nie odporny na ścieranie
Test przyczepności (nacinanie) DIN 53151/ISO 2409	Cięcie krzyżowe GT 0 - GT 1
Test gięcia na trzpieniu DIN EN ISO 1519	Bez mikropęknięć
Powlekanie końcowe	nie jest wymagany
Okres przydatności	24 Monate

**Uwaga**

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak związane z powodu nie znanych specjalnych warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.

Odporność termiczna

-50 do +800 °C

**Wstępna obróbka powierzchniowa**

Oczyszczyć i odtłuścić powierzchnię przy pomocy WEICON Surface Cleaner.

**Obróbka**

Wstrząsnąć puszkę przed użyciem. Rozpylić równomiernie w temperaturze pokojowej (ok. +20°C) z odległości ok. 25 cm przy natrysku krzyżowym. Powłoka sucha w dotyku po ok. 10 min., w pełni utwardzona po 4-6 godzinach

**Okres przydatności**

Pojemnik jest pod ciśnieniem. Chronić przed światłem słonecznym UV i temperaturą powyżej +50°C.

**Bezpieczeństwo i zdrowie**

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki ([www.weicon.de](http://www.weicon.de)).

**Dostępne rozmiary pojemników:**

11051400-51 Aluminium-Spray A-400, najwyższy połysk  
400 ml

WEICON GmbH & Co. KG  
(Siedziba główna)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com  
www.weicon.com.ro

www.weicon.de WEICON  
SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone +65 (0) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz  
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es  
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone (+39) 0102924871  
info@weicon.it  
www.weicon.it